

Epoxy 1028



EP-1028 是一種雙組份漿狀環氧樹脂。它除具有一般環氧樹脂性質，即高強度，抗化學劑，高光澤外，還具有它自己的特點 – 高觸變效應，即能於垂直面上塗上相當厚的塗層而不下垂，也能在一直杆下端結成一珠狀體而不下墮。

用途

- 1) 小型、微型開關引出腳的加固塗層。
- 2) 電子元件的外部塗層。
- 3) 化學工廠防酸磚間的填料。
- 4) 電子工業之線路上的保護塗層。

品質指標及使用方法

- 組份 A : 漿狀物，顏色有紅色、綠色等。
- 組份 B : 茶色液體。
- 混合比例 : A : B = 3 : 1 重量比。
- 可操作時間 : 30 分鐘 (25 °C / 60g) (因體積、溫度而異。)
- 固化時間 : 8 – 10 小時 (因體積、溫度而異。)
- 比重 : 25 °C - g/ml 1.45 ~ 1.5
- 硬度 : > 80 (邵氏 D) (80 °C/60 分鐘)
- 拉剪強度 : > 18 Mpa (不銹鋼 80 °C x 2 小時)
- 吸水率 : < 0.6 % (100 gm. 24 小時浸水)

注意點

- 1) 準確的混合比例，以保證化學反應完全進行。
- 2) 升溫能使反應加快，縮短固化時間。但同時也使材料粘度降低，可能使塗層在未固化前下垂。
- 3) 本品有兩種不同粘度以適合於不同的工藝要求及不同的產品要求。
- 4) B 膠的保質期為半年。



東莞好利精細化工有限公司

廣東東莞大嶺山大塘管理區

電話：0769-83351634, 83351742

傳真：0769-83351614

忠誠企業公司
LOYAL ENTERPRISE CO.

(wholly-Owned & Operated by Southfirm Ltd.)

FLATS D,E,H, 16/FL, BLOCK B, MARVEL IND. BLDG.,
17-25 KWAI FUNG CRESCENT, KWAI CHUNG N.T., H.K.

E-MAIL ADDRESS : sales@loyalenterprise.com

HOME PAGE : www.loyalenterprise.com

TEL: 24297261, 24297269 FAX: 24804473